

INTRODUÇÃO

VIALKYD AQ 507 é uma resina alquídica não secativa, curta em óleo de coco e diluída no solvente xilol.

DADOS DO PRODUTO

Análises	Especificação	Unidade
Teor de Sólidos (*)	68 – 72	%
Viscosidade	Z6 – Z8	Gardner
Índice de Acidez	20 Máx	mgKOH/g
OH sobre teor de sólidos	1,5 – 2,0	%
Cor	4 Máx	Gardner

*1g/145°C/45 min.

COMPATIBILIDADE VIALKYD AQ 507

- Solúvel em aromáticos e acetatos
- Compatível com resinas amínicas, maleicas e nitro
- Insolúvel em alifáticos

PADRÃO DE EMBALAGEM

VIALKYD AQ 507 está disponível na seguinte embalagem padrão:

- Tambor contendo 190 kg
- Outros tipos especiais de embalagens disponíveis sob consulta.

PERFORMANCE

Excelente retenção de cor. Proporciona alto brilho e ótima flexibilidade. Cura com menor quantidade de catalisador proporcionando redução de custo.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

- Esmaltes brancos de cura em estufa
- Esmaltes e vernizes poliuretânicos (P.U.)
- Lacas brancas e coloridas

FORMULAÇÕES RECOMENDADAS

Por favor entrar em contato com nosso departamento técnico.

PRECAUÇÕES

Devem ser tomadas precauções adequadas para evitar contato com os olhos e com a pele. Por favor, consulte a ficha de segurança de produtos químicos para mais detalhes.

ROTULAGEM

Este produto está rotulado de acordo a classificação GHS e suas adaptações e alterações. Consulte a ficha de segurança do material para emergência e guia de proteção pessoal.

REGULAMENTOS DE TRANSPORTE

Produto considerado perigoso para fins de transporte. Consulte a ficha de segurança do material para mais informações.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Armazenar em temperatura ambiente. Manter na embalagem original, fechada, em local coberto, seco e isento de contaminações. Estabilidade de 12 meses após a data de fabricação. Para informações de manuseio favor consultar ficha de segurança disponível em nosso site.