

DESCRIPCIÓN

DUROFTAL AQ 803 es una resina poliéster saturada oil free en el solvente R-9.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN

- Base coating automotriz
- Esmaltes, barnices top coating y coil coatings para pintura automotriz
- Esmaltes y barnices para serigrafía y metalografía
- Esmaltes, fondos y barnices P.U. dos componentes
- Esmaltes y fondos curados al horno

PERFORMANCE

Alto brillo, buena flexibilidad, óptima adherencia, excelente color inicial y retención del mismo. Alta dureza y resistencia química.

DATOS DEL PRODUCTO

| Análisis | Especificaciones | Unidad |
|----------------------|------------------|---------|
| Sólidos | 68 – 72 | % |
| Viscosidad | Z4 – Z6 | Gardner |
| Índice de Acidez | 10 Max | mgKOH/g |
| Color | 1 Max | Gardner |
| OH sobre los sólidos | 2,0 – 3,0 | % |

DUROFTAL AQ 803

- Soluble en aromáticos, acetatos y insoluble en alifáticos
- Parcial compatibilidad con resinas aminadas

FORMULACIONES RECOMENDADAS

Por favor contacte con nuestro departamento técnico.

PRESENTACIÓN

VIALKYD AQ 803 está disponible en el siguiente embalaje estándar:

- Tambor de hierro con 190 kg neto
- Otros tipos especiales de envases disponibles bajo consulta.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Se deben tomar precauciones adecuadas para evitar el contacto con los ojos y la piel. Por favor, consulte la ficha de seguridad de productos químicos para más detalles.

ETIQUETADO

Este producto está etiquetado de acuerdo con la clasificación GHS y sus adaptaciones y cambios. Consulte la ficha de seguridad del material de emergencia y la guía de protección personal.

REGLAMENTOS DE TRANSPORTE

Producto considerado peligroso para el transporte. Consulte la ficha de seguridad del material para obtener más información.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente. Mantener en el envase original, cerrado, en un lugar cubierto, seco y exento de contaminaciones. Estabilidad de 12 meses después de la fecha de fabricación. Para información de manipulación consulte la ficha de seguridad disponible en nuestro sitio.