

DESCRIPCIÓN

VIALKYD AQ-126 es una resina alquídica corta en aceite de soja, diluida en solvente oxigenado y libre de solventes derivados de hidrocarburos.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN

- Primers, esmaltes para metal y madera
- Esmaltes industriales y tintas decorativas de secado rápido

PERFORMANCE

Secado extra rápido, excelente nivelación y alto brillo. Proporciona alta dureza

DATOS DEL PRODUCTO

Análisis	Especificaciones	Unidad
Sólidos (*)	78 – 82	%
Viscosidad	Z6 – Z8	Gardner
Índice de Acidez	15 Max	mgKOH/g
Color	10 Max	Gardner

*1g/145°C/45min.

VIALKYD AQ 126

- Soluble en aromáticos y acetatos, regular en alifáticos y mala con alcoholes
- Compatible con resinas melamínicas, ureas, maleicas, nitro, alquídicas cortas, medianas y modificadas

FORMULACIONES RECOMENDADAS

Por favor contacte con nuestro departamento técnico.

PRESENTACIÓN

VIALKYD AQ 126 está disponible en el siguiente embalaje estándar:

- Tambor de hierro con 190 kg neto
- Otros tipos especiales de envases disponibles bajo consulta.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Se deben tomar precauciones adecuadas para evitar el contacto con los ojos y la piel. Por favor, consulte la ficha de seguridad de productos químicos para más detalles.

ETIQUETADO

Este producto está etiquetado de acuerdo con la clasificación GHS y sus adaptaciones y cambios. Consulte la ficha de seguridad del material de emergencia y la guía de protección personal.

REGLAMENTOS DE TRANSPORTE

Producto considerado peligroso para el transporte. Consulte la ficha de seguridad del material para obtener más información.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente. Mantener en el envase original, cerrado, en un lugar cubierto, seco y exento de contaminaciones. Estabilidad de 12 meses después de la fecha de fabricación. Para información de manipulación consulte la ficha de seguridad disponible en nuestro sitio.