

羟基官能丙烯酸树脂，平均羟基含量(固体树脂)约2.6%

供应形式

活性物质，60%二甲苯溶剂(60X)

产品数据

每批次指标:

动态粘度 DIN EN ISO

3219

动态粘度(25 1/s; 23 ° C) [mPa · s]

1500-3500

色标(铂钴) DIN EN ISO

6271-1

最大值200

不挥发物质

%

58.0-62.0

DIN EN ISO 3251

(1h:125°C; 2g, EAC)

非连续性指标:

羟值(固体) DIN 53240 mg KOH/g

75-95

密度(液体) DIN EN ISO

2811-2

密度(20 ° C) g/cm³

0.99

闪点(宾斯基-马丁)

DIN EN ISO 1523

闪点 ° C

24

推荐使用

Macrynal VSM 2706/60X, 与脂肪族异氰酸酯, 如Desmodur N75结合使用, 可生产快干型双组份工业涂料

储存

当储存于原始未开封包装, 在25度的温度下, 本产品储存期最少为730天。

区别特征

与Macynal SM 500相比, Macynal VSM 2706/60X具有更快的干速以及更好的户外耐候性。