

Setalux® 1252 SS-65是一个丙烯酸多元醇，2.4%固体分羟基含量

供货形式

65% 溶解于 二甲苯/醋酸丁酯 (86 /14)

产品规格

不挥发份:	63.6-66.4%
粘度 (23° C, 100 s-1):	1400 - 2800 cps (64%) 1800 - 3600 cps (65%) 2300 - 4700 cps (66%)
颜色 (LICO 200):	<100APHA
酸值(对产品):	5.0 - 8.0 mgKOH/g
外观	清澈透明
以下为非必检项目:	
闪点:	27 °C
比重:	大约 1.03 kg/dm ³

关键性能

与脂肪族聚异氰酸酯合用：适用自然干燥和烘烤双组分漆，很好的实干硬度，施工时限长，优异的耐划伤和耐沾污性。

推荐应用

双组分清，色漆

预防性措施

在使用该产品时，请阅读物质安全数据表以获取必要信息，识别该材料的危害性以及要求的个人防护设备及处置程序。

储存

必须密封储存，避免阳光直接照射和极端的温度变化。
在5-35° C 密封条件下，从生产日期起保质期为十二个月，
如果储存超过12个月后，建议对产品进行重新检测以适合于特定应用。

相容性

% SETALUX 1252 SS-65	90	75	50	25	10
% 其他材料	10	25	50	75	90
<i>丙烯酸多元醇</i>					
SETALUX 1151 XX-51	+				+
SETALUX 1152 XX-51	+				+
SETALUX 1184 SS-51	+				+
SETALUX 1186 SS-60	+				+
SETALUX 1186 VV-70	+				+
SETALUX 1753 SS-65	+				+
SETALUX 1753 SS-70	+				+
SETALUX 1196 VV-60	+				+
SETALUX 1200 XX-65	+				+
<i>其他材料</i>					
Desmodur N 75	+	+			+
Desmodur L 75	+	+			+
Desmodur N 3390	+	+			+
Desmodur HL	+	+			+
Desmodur IL	+	+			+
Tolonate HDB-75		+	+		+
Tolonate HDT-90		+	+		+
Tolonate HDT LV	+	+			+
Tolonate IDT 70B	+	+			+
CAB 551 - 0.2	+	+			+
CAB 381-0.1	+	+			+
CAB 381 - 0.5	+	+			+
CAB 382 - 2.0	+	+			+
Nitrocellulose	+	+			+

溶解性

脂肪族	石油溶剂油	不可稀释
芳香族	二甲苯	可稀释
	甲苯	可稀释
	100#溶剂油	可稀释
	150#溶剂油	可稀释
酯类	醋酸乙酯	可稀释
	醋酸丁酯	可稀释
酮类	丙酮	可稀释
	甲乙酮	可稀释
醇类	乙醇	部分可稀释
	丁醇	可稀释