

丙烯酸多元醇，固体分羟基含量3.0%

### 供应形式

70% 醋酸丁酯

### 产品规格

不挥发份:	68.0 - 72.0 %
粘度 (23° C, 50 s <sup>-1</sup> ):	1400 - 3600 cps
色泽 (LIC0500):	最大值50 APHA
酸值 (供应形式):	5.0 - 9.0 mgKOH/g
羟基含量 (供应形式):	2.0 - 2.4%
外观:	清澈透明, 无异物

#### 以下为非必检项目:

闪点:	大约 21.5 °C
比重:	大约 1.03 kg/dm <sup>3</sup>

### 推荐应用

汽车涂料及工业涂料。

### 关键性能

坚韧, 高丰满度和高光泽; 耐化学品, 耐粉化, 保光保色性好。

### 稀释性

可用酮类、酯类、醚酯类、甲苯、二甲苯和100#溶剂油稀释到固体含量为30%。但必须先测试稀释液的贮存稳定性。应使用聚氨酯级溶剂(水含量<0.05%, 无其他反应性杂质)。

### 相溶性

Setalux® 1279 BA-70能与以下异氰酸酯和Setalux D A丙烯酸树脂混合。但在和其他产品配用时建议先测试相容性。Desmodur N 75, N 3390, N 3400, N 3600, XP 2410, Z 4470, L 以及 Setalux D A 365, A 450, A565, A 665 & Setal D RD 181。

### 预防性措施

在使用该产品时, 请阅读物质安全数据表以获取必要信息, 识别该材料的危害性以及要求的个人防护设备及处置程序。

### 储存

必须密封储存, 避免阳光直接照射和极端的温度变化。在5-35° C密封条件下, 从生产日期起保质期为十二个月, 如果储存超过12个月, 建议对产品进行重新检测以适合于特定应用。