

丙烯酸树脂多元醇， 固体分羟基含量 2.8%

溶剂组成

溶剂油100#/二甲苯 (63/27)

产品规格

不挥发份:	69.0 - 71.0 %
ISO 3251, <i>STM 001G*</i>	
粘度 (23° C, 100 s ⁻¹):	2000 - 4000 cps (69%)
ISO 3219, <i>STM 012J</i>	2500 - 5000 cps (70%)
	3100 - 6200 cps (71%)
色泽 (LICO):	最大值50 APHA
ISO 6271, <i>STM 008F</i>	
酸值(供应形式):	4.5 - 8.5 mgKOH/g
ISO 3682, <i>STM 303A</i>	
外观:	清澈透明
<i>STM 017A</i>	

以下为非必检项目:

闪点:	大约 25 °C
DIN 53217	
比重:	大约 1.01 kg/dm ³
ISO 1523	

*STM:Allnex测定方法 (应要求提供)
STM 001G 铺展溶剂是丁酮。用曲别针辅助。

技术特性

与脂肪族异氰酸酯一起使用，快干和耐化学品性。

应用

中固含油漆，在各种难附者金属和部分塑胶底材上有良好的附着力。

储存

没有特别要求。
用前，请参阅安全数据表。