

Setalux® 1914 BA-75是一个丙烯酸多元醇，固体分羟基含量4.1%

产品类型

丙烯酸多元醇

供应形式

75% 溶解于 醋酸丁酯 / 丙酮 / 叔丁醇 (88/6.5/5.5)

产品规格

不挥发份:	74 - 76 %
粘度 (23° C, 50 s ⁻¹):	3400 - 6400 cps (at 74%) 4500 - 9000 cps (at 75%) 5600 - 12000 cps (at 76%)
色泽 (LIC0200):	< 50 APHA
酸值 (供应形式):	6.6 - 11.5 mgKOH/g
外观:	清澈透明无杂质
<u>以下为非必检项目:</u>	
闪点:	23 °C
比重:	1.05 kg/dm ³

关键性能

低VOC (420 g/l),
低喷涂粘度, 高丰满度高光泽; 机械性能好, 户外耐久性好。

推荐应用

- 双组份清漆和色漆用于汽车修补漆
- 双组份工业面漆

预防性措施

在使用该产品时, 请阅读物质安全数据表以获取必要信息, 识别该材料的危害性以及要求的个人防护设备及处置程序。

贮存和处置

必须密封储存, 避免阳光直接照射和极端的温度变化。
在5-35° C密封条件下, 从生产日期起保质期为十二个月, 如果储存超过12个月后, 建议对产品进行重新检测以适合于特定应用。

稀释性

芳香族	二甲苯 100#溶剂油	部分可稀释 部分可稀释
酯类	乙酸乙酯 乙酸丁酯 乙基3-	可稀释 可稀释 可稀释
酮类	乙氧基丙酸酯 丙酮 甲基戊基酮 丁酮	可稀释 可稀释 可稀释