

丙烯酸多元醇2.6%羟基含量（以固体份计）

溶剂组成

100#溶剂油

产品规格

不挥发份:	59.0 - 61.0 %
ISO 3251, <i>STM 001G*</i>	
粘度 (23° C):	1400 - 4200 cps
ISO 3219, <i>STM 012J</i>	
色泽 (LIC0400):	最大值50 APHA
ISO 6271, <i>STM 008F</i>	
酸值 (供应形式):	2.4 - 4.8 mgKOH/g
ISO 3682, <i>STM 303A</i>	
外观:	清澈透明
<i>STM 017A</i>	

以下为非必检项目:

闪点:	大约 24 °C
DIN 53217	
比重:	大约 1.00 kg/dm ³
DIN 53213	

*STM: Allnex测定方法（应要求提供）

STM 001G 铺展溶剂是二甲苯。用曲别针辅助

技术特性

和脂肪族聚异氰酸酯合用:

快干, 硬干性好,

较好的抗化学品性, 高光泽, 和聚异氰酸酯相容性好.

应用

1. 工业喷漆—在难附着的底材上有较好的附着力。
2. 用之制成的漆在多种塑料底材上能良好附着。

储存

必须密封储存, 避免阳光直接照射和极端的温度变化

在5-35° C密封条件下, 从生产日期起保质期为十二个月, 如果储存超过12个月后, 建议对产品进行重新检测以适合于特定应用。

稀释性

脂肪族	石油醚	不可稀释
芳香族	二甲苯	可稀释
酯类	乙酸乙酯	可稀释
	丁酯	可稀释
酮类	丙酮	可稀释
醇类	乙醇	部分可以
	丁醇	部分可以

相容性

% SETALUX 1196 VV-60 YA	90	75	50	25	10
% 其他原材料	10	25	50	75	90
<i>丙烯酸多元醇</i>					
SETALUX 1151 XX-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1182 SS-55	+	+	+	+	+
SETALUX 1184 SS-51	-	-	+	+	+
SETALUX 1186 SS-60	+	+	+	+	+
SETALUX 1187 XX-60	+	+	+	+	+
SETALUX 1190 SS-61	+	-	-	+	+
SETALUX 1193 SS-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1753 XS-65	+	+	+	+	+
<i>短油醇酸</i>					
SETAL 84 XX-70	-	-	-	+	-
<i>其他原料</i>					
Desmodur L 75	-	-	+		
Desmodur HL	-	-	-		
Desmodur IL	-	-	-		
Tolonate HDB 75 MX	+	+	+		
CAB 551-0.01	-	-	+		
Ucar vinyl resin VAGH	-	-	-		
Ucar vinyl resin VROH	-	-	+		
Nitrocellulose 1/2 s	-	+	+		