

含胺基官能团的丙烯酸树脂溶液

## 溶剂组合

二甲苯/醋酸丁酯 (80/20)

## 产品规格

不挥发份:	55.0 - 57.0 %
ISO 3251, <i>STM 001G*</i>	
粘度 (23° C, 100 s <sup>-1</sup> ):	7100 - 12000 cps (55%)
ISO 3219, <i>STM 012J</i>	8600 - 14000 cps (56%)
	10000- 17000 cps (57%)
色泽 (LICO):	最大值250 APHA
ISO 6271, <i>STM 008F</i>	
酸值 (供应形式):	8.1 - 11.8 mgKOH/g
ISO 3682, <i>STM 303A</i>	
外观:	清澈透明
<i>STM 017A</i>	

### 以下为非必检项目:

闪点:	大约 22 °C
DIN 53217	
比重:	大约 1.0 kg/dm <sup>3</sup>
ISO 1523	
当量 (对固含)	1300g/eq

## 技术特性

和带环氧官能团的丙烯酸树脂一起使用, 具有超快干性, 高丰满度, 高光泽, 优秀的机械性能和耐候。

## 应用

工业漆和修补漆, 塑胶漆和一般工业烤漆。

## 储存

无特别要求, 用前, 请参阅安全数据表。

相容性

% SETALUX 8402 XS-55	90	75	50	25	10
% of other material	10	25	50	75	90
<i>丙烯酸树脂</i>					
SETALUX 1151 XX-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1152 XX-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1186 SS-60	+	+	+	+	+
<i>短油醇酸</i>					
SETAL 84 XX-70	+	+	+	+	+
<i>其他材料</i>					
CAB 551-0.01	+	-	-		
Ucar vinyl resin VAGH	+	+	+		
Ucar vinyl resin VROH	+	+	+		
Nitrocellulose 1/2 s	+	+	+		
Tego AddBond LTW	+	+	+		

稀释性

脂肪族	石油醚	不可稀释
芳香族	二甲苯	可稀释
酯类	乙酸乙酯	可稀释
丁酯	可稀释	
酮类	丙酮	可稀释
醇类	乙醇	部分可以
丁醇	部分可以	

+ 推荐该比例下的混溶 -不推荐该比例下的混溶