

羟基含量为2.0%的羟基丙烯酸树脂

## 供货形式

52%于醋酸丁酯中

## 产品规格

不挥发份:	51.0 - 53.0 %
ISO 3251, <i>STM 001G*</i>	
粘度 (23° C, 100 s <sup>-1</sup> ):	4300 - 14000 cps
ISO 3219, <i>STM 012J</i>	
色泽 (LICO):	最大值50 APHA
ISO 6271, <i>STM 008F</i>	
酸值 (供应形式):	2.5 - 4.7 mgKOH/g
ISO 3682, <i>STM 303A</i>	
外观:	清澈透明
<i>STM 017A</i>	

以下为非必检项目:

闪点:	大约 26 °C
DIN 53217	
比重:	大约 1.01 kg/dm <sup>3</sup>
ISO 1523	

## 技术特性

具有优秀的快干性，很好的实干硬度，很好的可叠压性，施工时限长，耐化学品性好，优异的耐划伤和耐沾污性，很好的耐候性，与异氰酸酯有很好的相容性。

## 预防性措施

在使用SETALUX® 1184 SS-51之前，请阅读物质安全数据表以识别该物料的危害信息和推荐的个人防护设备及处置程序。

## 储存

应密封保存，避免直射阳光和剧烈的温差变化。注意不要让产品暴露在高温、阳光直射、火源、氧化剂、碱性或酸性环境中。处理后请彻底清洗。保持容器密封。使用时应通风良好。

## 相容性

% SETALUX 1184 SS-51	90	75	50	25	10
% 其他材料	10	25	50	75	90
<i>丙烯酸多元醇</i>					
SETALUX 1151 XX-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1152 XX-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1186 SS-60	+	+	+	+	+
<i>短油醇酸</i>					
SETAL 84 XX-70	-	-	-	-	-
<i>其他材料</i>					
Desmodur N 75	+	+	+		
Desmodur L 75	+	+	+		
Desmodur N 3390	+	+	+		
Desmodur HL	+	+	+		
Desmodur IL	+	+	+		
Tolonate HDB 75 MX	+	+	+		
Tolonate HDT 90	+	+	+		
CAB 551-0.01	+	+	+		
Ucar vinyl resin VAGH	+	+	+		
Ucar vinyl resin VROH	+	+	+		
Nitrocellulose 1/2 s	+	+	+		

## 溶解性

<b>脂肪族</b>	石油溶剂油	不能稀释
<b>芳香族</b>	二甲苯	部分可稀释
<b>酯类</b>	乙酸乙酯	可稀释
	乙酸丁酯	可稀释
<b>酮类</b>	丙酮	可稀释
<b>醇类</b>	乙醇	可稀释
	丁醇	部分可稀释

推荐标记为+；不推荐标记为-。