

丙烯酸树脂多元醇， 羟基含量 (2.1%对固含)

### 溶剂组合

醋酸丁酯

### 产品规格

不挥发份:	78.0 - 82.0 %
ISO 3251, <i>STM 001G*</i>	
粘度 (23° C, 100 s <sup>-1</sup> ):	7000 - 12000 cps
ISO 3219, <i>STM 012J</i>	
色泽 (LICO):	最大值65 APHA
ISO 6271, <i>STM 008F</i>	
酸值 (供应形式):	8.2 mgKOH/g
ISO 3682, <i>STM 303A</i>	
外观:	清澈透明
<i>STM 017A</i>	

以下为非必检项目:

闪点:	大约 28 °C
DIN 53217	
羟值:	69
044D	
比重:	大约 1.04 kg/dm <sup>3</sup>

\*STM: Allnex测定方法 (应要求提供)  
STM 001G 铺展溶剂是二甲苯。用曲别针辅助。

### 技术特性

Setalux 1917 BA-80 和脂肪族异氰酸酯一起使用，具有快干，附着力好，耐候好的优点。

### 应用

双组分防护金属涂料的面漆。

### 储存

无特别要求。用前，请参阅安全数据表。