

INTRODUÇÃO

VIACRYL AQ 1538 é uma resina acrílica solúvel no solvente aguarrás mineral.

DADOS DO PRODUTO

Análises	Especificações	Unidade
Teor de Sólidos	48 – 52	%
Viscosidade	Y – Z1	Gardner
Índice de Acidez	2 Máx	mg KOH/g
Tg°	41,2	°C
Cor	1 Máx	Gardner

COMPATIBILIDADE VIACRYL AQ 1538:

- Solúvel em solventes aromáticos, acetatos e alifáticos
- Parcial compatibilidade com resinas alquídicas.

PADRÃO DE EMBALAGEM

- VIACRYL AQ 1538 está disponível na seguinte embalagem padrão:
- Tambor contendo 190 kg
- Outros tipos especiais de embalagens disponíveis sob consulta.

PERFORMANCE

Ótima aderência, alto brilho. Proporciona ótima flexibilidade e resistência química.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

- Esmaltes acrílicos piso/paredes
- Fundo preparador
- Vernizes para madeira, tijolos e metalização
- Tintas de impressão
- Tintas spray
- Esmaltes para superfícies metálicas.

FORMULAÇÕES RECOMENDADAS

Por favor, entrar em contato com nosso departamento técnico.

PRECAUÇÕES

Devem ser tomadas precauções adequadas para evitar contato com os olhos e com a pele. Por favor, consulte a ficha de segurança de produtos químicos para mais detalhes.

ROTULAGEM

Este produto está rotulado de acordo a classificação GHS e suas adaptações e alterações. Consulte a ficha de segurança do material para emergência e guia de proteção pessoal.

REGULAMENTOS DE TRANSPORTE

Produto considerado perigoso para fins de transporte. Consulte a ficha de segurança do material para mais informações.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Armazenar em temperatura ambiente. Manter na embalagem original, fechada, em local coberto, seco e isento de contaminações. Estabilidade de 12 meses após a data de fabricação. Para informações de manuseio favor consultar ficha de segurança disponível em nosso site.