

饱和聚酯树脂

供应形式

75.0% 于二甲苯中

产品规格

不挥发份:	72.0 - 74.0 %
ISO 3251, <i>STM 001G*</i>	
粘度 (23° C, 100 s ⁻¹):	2800 - 4400 cps
ISO 3219, <i>STM 012J</i>	
色泽 (LICO):	最大值150 APHA
ISO 6271, <i>STM 008F</i>	
酸值 (供应形式):	5.9 - 9.2 mgKOH/g
ISO 3682, <i>STM 303A</i>	
外观:	清澈透明
<i>STM 017A</i>	

以下为非必检项目:

闪点:	大约 29 °C
DIN 53217	
比重:	大约 1.05 kg/dm ³
ISO 1523	

产品特性

与三聚氰胺或甲醚丁醚化氨基树脂结合在120°C或更高烘烤温度下成膜。用于制造高固含、硬度高、光泽高的汽车原厂涂料或工业烘烤涂料。

预防性措施

在使用SETAL® 1703 XX-75之前，请阅读物质安全数据表以识别该物料的危害信息和推荐的个人防护设备及处置程序。

储存

应密封保存，避免直射阳光和剧烈的温差变化。注意不要让产品暴露在高温、阳光直射、火源、氧化剂、碱性或酸性环境中。处理后请彻底清洗。保持容器密封。使用时应通风良好。