

TYP

Selbstvernetzendes Acrylharz

LIEFERFORM

50%ig in Isobutanol / Xylol (50IBX)

BESONDERE MERKMALE UND ANWENDUNG

Sehr rasche Lösungsmittelabgabe.
Niedrige Viskosität, hohe Füllkraft.
Gute Dauerlastizität bei hoher Härte.

In Kombination mit Nitrocellulose für Metall- und Holzlackierungen.

ZUSAMMENSETZUNG

Methylol- und Hydroxylgruppen enthaltendes Copolymerisat

KENNDATEN

Regelmäßig bestimmt:

Dynamische Viskosität DIN EN ISO 3219

Dynamische Viskosität [mPa.s] 270 - 590
 (25 1/s; 23 °C)

Farbzahl (Iod) DIN 6162

Iodfarbzahl <= 3

Säurezahl DIN EN ISO 2114

Säurezahl [mg KOH/g] 10 - 17
 (nicht flüchtiger Anteil)

Gehalt an nichtflüchtigen Anteilen DIN EN ISO 3251

Nicht flüchtiger Anteil [%] 48 - 52
 (1 h; 125 °C; 1 g)

Dichte von Flüssigkeiten DIN EN ISO 2811-2

Dichte [g/cm³] 0,94
 ca.
 (20 °C)

Flammpunkt DIN EN ISO 1523

Flammpunkt [°C] 24
 ca.

VERDÜNNBARKEIT

Spezialbenzin 100/140	○	Methylisobutylketon	●
Testbenzin	○	Butylacetat	●
Terpentinöl	○	Methoxypropylacetat	●
Xylol	●	Methoxypropanol	●
Solventnaphtha 180/210	●	Ethanol	●
Aceton	●	Butanol	●

● = beliebig verdünnbar

⦿ = weitgehend verdünnbar

⊙ = beschränkt verdünnbar

○ = sehr beschränkt oder nicht verdünnbar

VERTRÄGLICHKEIT

% Viacryl SC 434	90	75	50	25	10
% anderes Bindemittel	10	25	50	75	90

Alkydharze

Vialkyd AC 433	○	○	○	○	○
----------------	---	---	---	---	---

Weitere Bindemittel

Nitrocellulose 24E	●	●	●	●	●
--------------------	---	---	---	---	---

Ucar solution vinyl resin VAGH	●	●	●	●	●
--------------------------------	---	---	---	---	---

Weichmacher

Dibutylphthalat, Dioctylphthalat	●	●	●	●	●
----------------------------------	---	---	---	---	---

● = einwandfrei verträglich

○ = sehr beschränkt oder nicht verträglich

ANWENDUNG

Viacryl SC 434 wird in Kombination mit Nitrocellulose für hochglänzende und wetterbeständige Metall- und Holzlackierungen eingesetzt. Die sehr gute Lösungsmittelabgabe führt zu rasch durchhärtenden und mechanisch widerstandsfähigen Lackierungen, die sich ohne Gefahr des Hochziehens beliebig überspritzen lassen. Durch die niedrige Viskosität von Viacryl SC 434 werden Lacke von hoher Füllkraft erhalten.

Besonders hervorzuheben sind die gute Elastizität und Wetterbeständigkeit pigmentierter NC-Kombinationslacke auf Basis von Viacryl SC 434. Infolge der ausgezeichneten Glibungsbeständigkeit und der geringen Eigenfarbe ist Viacryl SC 434 besonders für die Herstellung weißer und hellfarbiger NC-Kombinationslacke geeignet. Viacryl SC 434 verleiht diesen Lacken auf Metall eine ausgezeichnete Haftfestigkeit, Härte und Elastizität sowie sehr hohen Glanz. Besonders in Einschicht-Nitrokombinationslacken werden auf Grund der hervorragenden Haftfestigkeit von Viacryl SC 434 bemerkenswert gute mechanische Eigenschaften erhalten.

Außerdem kann Viacryl SC 434 auch als plastifizierende Komponente in Acryl-Einbrennlacken eingesetzt werden.

VERARBEITUNG

Da Viacryl SC 434 stark plastifiziert wirkt, kann der Anteil an gelierenden Weichmachern relativ niedrig gehalten werden.

LAGERUNG

Bei Temperaturen bis 25 °C beträgt die Lagerfähigkeit der originalverpackten Ware mindestens 365 Tage.

Hersteller:

Ucar solution vinyl resin VAGH (Union Carbide Benelux NV)