

INTRODUÇÃO

VIALKYD AQ 329 é uma resina alquídica longa em óleo de soja diluída no solvente aguarrás.

DADOS DO PRODUTO

Análises	Especificação	Unidade
Teor de Sólidos(*)	68 – 72	%
Viscosidade	Z6 – Z8	Gardner
Índice de Acidez	12 Max	mg KOH/g
Cor	9 Max	Gardner

*1g/145°C/45min.

COMPATIBILIDADE VIALKYD AQ 329

- Solúvel em solventes aromáticos e alifáticos.

PADRÃO DE EMBALAGEM

VIALKYD AQ 329 está disponível na seguinte embalagem padrão:

- Tambor contendo 190 kg
- Outros tipos especiais de embalagens disponíveis sob consulta.

PERFORMANCE

Fácil aplicação a pincel, excelente alastramento. Alto brilho e boa flexibilidade. e durabilidade e ótima umectação de pigmentos.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

- Esmaltes sintéticos imobiliários
- Massa óleo
- Tintas emulsionadas
- Vernizes para acabamentos marítimos

FORMULAÇÕES RECOMENDADAS

Por favor entrar em contato com nosso departamento técnico.

PRECAUÇÕES

Devem ser tomadas precauções adequadas para evitar contato com os olhos e com a pele. Por favor, consulte a ficha de segurança de produtos químicos para mais detalhes.

ROTULAGEM

Este produto está rotulado de acordo a classificação GHS e suas adaptações e alterações. Consulte a ficha de segurança do material para emergência e guia de proteção pessoal.

REGULAMENTOS DE TRANSPORTE

Produto considerado perigoso para fins de transporte. Consulte a ficha de segurança do material para mais informações.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Armazenar em temperatura ambiente. Manter na embalagem original, fechada, em local coberto, seco e isento de contaminações. Estabilidade de 12 meses após a data de fabricação. Para informações de manuseio favor consultar ficha de segurança disponível em nosso site.