

DESCRIPCIÓN

DUROFTAL AQ 805 es una resina poliéster saturada hidroxilada modificada en solvente aromático.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN

- Esmaltes, lacas, primers y barnices bicomponentes P.U. industriales y automotrices
- Esmaltes y lacas curados al horno con resinas aminadas
- Barnices y selladores P.U. para madera y muebles

PERFORMANCE

Alto brillo, excelente dureza, adherencia y óptima resistencia química.

DATOS DEL PRODUCTO

Análisis	Especificaciones	Unidad
Sólidos	68 – 72	%
Viscosidad	100 - 120	Copo Ford 4
Índice de Acidez	15 Max	mgKOH/g
Color	8 Max	Gardner
OH sobre los sólidos	2,3 – 3,0	%

DUROFTAL AQ 805

- Excelente solubilidad en aromáticos y acetatos.
- Buena compatibilidad con resinas aminadas

FORMULACIONES RECOMENDADAS

Por favor contacte con nuestro departamento técnico.

PRESENTACIÓN

VIALKYD AQ 805 está disponible en el siguiente embalaje estándar:

- Tambor de hierro con 190 kg neto
- Otros tipos especiales de envases disponibles bajo consulta.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Se deben tomar precauciones adecuadas para evitar el contacto con los ojos y la piel. Por favor, consulte la ficha de seguridad de productos químicos para más detalles.

ETIQUETADO

Este producto está etiquetado de acuerdo con la clasificación GHS y sus adaptaciones y cambios. Consulte la ficha de seguridad del material de emergencia y la guía de protección personal.

REGLAMENTOS DE TRANSPORTE

Producto considerado peligroso para el transporte. Consulte la ficha de seguridad del material para obtener más información.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente. Mantener en el envase original, cerrado, en un lugar cubierto, seco y exento de contaminaciones. Estabilidad de 12 meses después de la fecha de fabricación. Para información de manipulación consulte la ficha de seguridad disponible en nuestro sitio.