

## INTRODUÇÃO

DUROFTAL AQ 805 é uma resina poliéster hidroxilada em solvente aromático.

## SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

- Esmaltes, lacas, primers e vernizes bicomponentes P.U. industrial e automotivo
- Esmaltes e lacas de cura em estufa com resinas amínicas
- Vernizes e seladores P.U.
- Linha madeira e moveleira.

## PERFORMANCE

Alto brilho e excelente dureza. Proporciona alta resistência química.

## DADOS DO PRODUTO

Análises	Especificação	Unidade
Teor de Sólidos	68 – 72	%
Viscosidade	100 - 120	Copo Ford 4
Índice de Acidez	15 Max	mg KOH/g
Cor	8 Max	Gardner
OH sobre teor de sólidos	2,3 - 3,0	%

## DUROFTAL AQ 805

- Excelente solubilidade em aromáticos e acetatos.
- Boa compatibilidade com amínicas.

## FORMULAÇÕES RECOMENDADAS

Por favor entrar em contato com nosso departamento técnico.

## PADRÃO DE EMBALAGEM

DUROFTAL AQ 805 está disponível na seguinte embalagem padrão:

- Tambor contendo 190 kg
- Outras tipos especiais de embalagens disponíveis sob consulta.

## PRECAUÇÕES

Devem ser tomadas precauções adequadas para evitar contato com os olhos e com a pele. Por favor, consulte a ficha de segurança de produtos químicos para mais detalhes.

## ROTULAGEM

Este produto está rotulado de acordo a classificação GHS e suas adaptações e alterações. Consulte a ficha de segurança do material para emergência e guia de proteção pessoal.

## REGULAMENTOS DE TRANSPORTE

Produto considerado perigoso para fins de transporte. Consulte a ficha de segurança do material para mais informações.

## ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Armazenar em temperatura ambiente. Manter na embalagem original, fechada, em local coberto, seco e isento de contaminações. Estabilidade de 9 meses após a data de fabricação. Para informações de manuseio favor consultar ficha de segurança disponível em nosso site.