

一种含丙烯酸共聚物的羟基功能微凝胶

供货形式

50.0% 于溶剂油和丁醇 (82/18) 中

产品规格

不挥发份:	49.0 - 51.0 %
ISO 3251, <i>STM 001G*</i>	
粘度 (23° C, 250 s ⁻¹):	20 - 100 cps (49%)
<i>ISO 3219, STM 012J</i>	26 -130 cps (50%)
	34 -170 cps (51%)

酸值 (供应形式): 1.5 mgKOH/g

ISO 3682, *STM 303A*

细度: 15um

ISO1524

以下为非必检项目:

闪点: 大约 28 °C

DIN 53217

比重: 大约 0.91 kg/dm³

ISO 1523

*STM: Allnex测定方法 (应要求提供)

STM 001G 铺展溶剂是二甲苯。用曲别针辅助

技术特性

SETALUX® 1850 SA-50

用于高固含实色或金属汽车原厂面漆, 具有较低的粘度, 非常好的施工性和耐黄变性能。

预防性措施

在使用SETALUX® 1850 SA-50之前, 请阅读物质安全数据表以识别该物料的危害信息和推荐的个人防护设备及处置程序。

储存

应密封保存, 避免直射阳光和剧烈的温差变化。注意不要让产品暴露在高温、阳光直射、火源、氧化剂、碱性或酸性环境中。处理后请彻底清洗。保持容器密封。使用时应通风良好。