

丙烯酸树脂多元醇， 固体分羟基含量 3.0%

## 产品规格

不挥发份:	64.0 - 66.0 %
ISO 3251, <i>STM 001G*</i>	
粘度 (23° C, 100 s <sup>-1</sup> ):	900 - 1800 cps (64%)
ISO 3219, <i>STM 012J</i>	1200 - 2400 cps (65%)
	1600 - 3200 cps (66%)
色泽 (LICO):	最大值35 APHA
ISO 6271, <i>STM 008F</i>	
酸值 (供应形式):	5.0 - 8.0 mgKOH/g
ISO 3682, <i>STM 303A</i>	
外观:	清澈透明
<i>STM 017A</i>	
<u>以下为非必检项目:</u>	
闪点:	大约 23 °C
DIN 53217	
比重:	大约 1.03 kg/dm <sup>3</sup>
ISO 1523	

\*STM: Allnex测定方法 (应要求提供)  
STM 001G 铺展溶剂是丁酮。用曲别针辅助。

## 应用

1. 修补漆和大型机车车辆的清漆和素色漆 (汽车修补, 火车车头和车厢)。
2. 工业漆面漆 (大型机车)。

## 技术特性

与脂肪族异氰酸酯一起使用, 制造可以自干和烘干的双组分油漆, 具有优异的外观, 机械性能和耐候性。

## 包装和储存

200公斤钢桶包装。  
必须密封储存, 避免阳光直接照射和极端的温度变化, 在5-35° C 密封条件下, 从生产日期起保质期为十二个月, 如果 储存超过 12个月后, 建议对产品进行重新检测以适合于特定应用。

相容性

% Setalux 1211 BA-65	10	25	50	75	90
% of other material					
<b>短油醇酸</b>					
SETAL 84 XX-70	+	+	+	+	+
<b>饱和聚酯</b>					
SETAL 1715 VX-74	+	+	+	+	+
<b>丙烯酸多元醇</b>					
SETALUX 1151 XX-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1152 XX-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1182 SS-55	+	+	+	+	+
SETALUX 1184 SS-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1186 SS-60	+	+	+	+	+
SETALUX 1187 XX-60	+	+	+	+	+
SETALUX 1190 SS-61	+	+	+	+	+
SETALUX 1192 SS-60	+	+	+	+	+
SETALUX 1196 XX-60	+	+	+	+	+
SETALUX 1197 SS-40	+	+	+	+	+
SETALUX 1198 SS-70	+	+	+	+	+
SETALUX 1199 XS-60	+	+	+	+	+
SETALUX 1200 XX-55	+	+	+	+	+
SETALUX 1753 XS-65	+	+	+	+	+
SETALUX 1901 SS-75	+	+	+	+	+
<b>其他原料</b>					
Desmodur HL	-	-	-		
Desmodur L75	+	+	+		
Desmodur N 3390	+	+	+		
Desmodur N 3600	+	+	+		
Tolonate HDB 75 MX	+	+	+		
Tolonate HDT-90	+	+	+		
Tolonate HDT-LV	+	+	+		
Vestanat T 1890 E	+	+	+		
CAB 551-0.01 (20% in butyl acetate)	+	+	+		
CAB 551-0.2 (20% in butyl acetate)	+	+	+		
CAB 381-0.5 (20% in butyl acetate)	-	-	+		
Ucar vinyl resin VAGH	+	+	+		
Ucar vinyl resin VROH	+	+	+		
Nitrocellulose 1/2 s	+	+	+		

- 不推荐该比例的混溶 + 推荐该比例的混溶

稀释性

脂肪族	石油醚	不溶解
芳香族	二甲苯	可稀释
	甲苯	可稀释
	100#溶剂油	可稀释
酯类	乙酸乙酯	可稀释
	乙酸丁酯	可稀释
酮类	丙酮	可稀释
醇类	丁醇	可稀释
	乙醇	可稀释