

Setalux® D A XP2588是一个丙烯酸多元醇3%羟基含量（以固体份计）

### 产品类型

丙烯酸多元醇

### 供应形式

70% 溶解于 醋酸丁酯

### 产品规格

不挥发份: 68.0 - 72.0 %

粘度 (23° C, 100 s<sup>-1</sup>): 1500 - 3500 cps

色泽 (LIC0500): 最大值50 APHA

酸值 (供应形式): 5.5 - 8.5 mgKOH/g

羟基含量 (供应形式): 2.0 - 2.4 %

水分: 最大值0.1 %

外观: 清澈透明无异物

#### 以下为非必检项目:

闪点: 大约 21.5 °C

比重: 大约 1.03 kg/dm<sup>3</sup>

### 关键性能

坚韧, 高丰满度和高光泽; 耐化学品, 耐粉化, 保光保色性好。

### 推荐应用

汽车涂料及工业涂料。

### 稀释性

可用酮类、酯类、醚酯类、甲苯、二甲苯和100#溶剂油稀释到固体含量为30%。但必须先测试稀释液的贮存稳定性。应使用聚氨酯级溶剂（水含量<0.05%，无其他反应性杂质）。

### 相溶性

Setalux D A XP2588能与以下异氰酸酯和Setalux DA丙烯酸树脂混合。但在和其他产品配用时建议先测试相容性。Desmodur N 75, N 3390, N 3400, N 3600, XP 2410, Z 4470, L 以及 Setalux D A 365, A 450, A565, A 665 & Setal D RD 181。

### 预防性措施

在使用该产品时, 请阅读物质安全数据表以获取必要信息, 识别该材料的危害性以及要求的个人防护设备及处置程序。

### 贮存和处置

必须密封储存, 避免阳光直接照射和极端的温度变化。在5-35° C密封条件下, 从生产日期起保质期为十二个月, 如果储存超过12个月后, 建议对产品进行重新检测以适合于特定应用。