

羟基化热固性丙烯酸树脂

供应形式

70.0%
于溶剂石脑油/醋酸丁酯/丙二醇甲醚醋酸酯 (63/18.5/18.5) 中

产品规格

固体份：	69.0 - 71.0%
IS03251	
粘度：	1.0- 2.0 Pa. s
ISO 3219 (23° C, 100 S ⁻¹)	
酸值 (固含下)：	7.5 - 11.4 mg KOH/g
IS03682	
外观：	清澈, 无杂物
颜色色度：	最大 50 APHA
IS06271	
<u>以下为非必检项目：</u>	
密度 (20° C)：	1.03 kg/dm ³
DIN 53217	
闪点：	30 °C
ISO 1523	

技术特性

SETALUX® 1797 SS-70
主要用于汽车工业涂料。与丁醚化氨基树脂如SETAMINE US-138 BB-70、SETAMINE US-146 BB-72 搭配用于生产汽车原厂清漆。
基于SETALUX® 1797 SS-70 展现出优异的施工性能、好的外观、良好机械性能如柔韧性和抗洗擦风化性能。

预防性措施

在使用SETALUX® 1797 SS-70之前，
请阅读物质安全数据表以识别该物料的危害信息和推荐的个人防护设备及处置程序。

储存

应密封保存，避免直射阳光和剧烈的温差变化。注意不要让产品暴露在高温、阳光直射、火源、氧化剂、碱性或酸性环境中。处理后请彻底清洗。保持容器密封。使用时应通风良好。