

DESCRIPCIÓN

VIALKYD AQ 402 es una resina alquídica corta en aceite de soja, modificada con fenólica, diluida en los solventes aguarrás y xilol.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN

- Esmaltes para repintados automotriz
- Esmaltes sintéticos decorativos y industriales de secado rápido
- Fondos de secado rápido
- Barnices para madera
- Pinturas para tambores y maquinaria agrícola

PERFORMANCE

Secado muy rápida, óptima nivelación y alto brillo. Proporciona óptima adherencia y dureza.

DATOS DEL PRODUCTO

Análisis	Especificaciones	Unidad
Sólidos (*)	58 – 62	%
Viscosidad	Z4 – Z6	Gardner
Indice de Acidez	22 Max	mgKOH/g
Color	10 Max	Gardner

*1g/145°C/ 45min.

VIALKYD AQ 402

- Soluble en aromáticos y alifáticos
- Compatible con resinas maleicas, alquídicas y fenólicas
- Compatibilidad parcial con nitro

FORMULACIONES RECOMENDADAS

Por favor contacte con nuestro departamento técnico.

PRESENTACIÓN

VIALKYD AQ 402 está disponible en el siguiente embalaje estándar:

- Tambor de hierro con 190 kg neto
- Otros tipos especiales de envases disponibles bajo consulta.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Se deben tomar precauciones adecuadas para evitar el contacto con los ojos y la piel. Por favor, consulte la ficha de seguridad de productos químicos para más detalles.

ETIQUETADO

Este producto está etiquetado de acuerdo con la clasificación GHS y sus adaptaciones y cambios. Consulte la ficha de seguridad del material de emergencia y la guía de protección personal.

REGLAMENTOS DE TRANSPORTE

Producto considerado peligroso para el transporte. Consulte la ficha de seguridad del material para obtener más información.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente. Mantener en el envase original, cerrado, en un lugar cubierto, seco y exento de contaminaciones. Estabilidad de 12 meses después de la fecha de fabricación. Para información de manipulación consulte la ficha de seguridad disponible en nuestro sitio.