

INTRODUÇÃO

VIALKYD AQ 402 é uma resina alquídica fenolada em óleo de soja diluída nos solventes aguarrás e xilol.

DADOS DO PRODUTO

Análises	Especificação	Unidade
Teor de Sólidos (*)	58 – 62	%
Viscosidade	Z4 – Z6	Gardner
Índice de Acidez	22 Max	mg KOH/g
Cor	10 Max	Gardner

*1g/145°C/45min.

COMPATIBILIDADE VIALKYD AQ 402

- Solubilidade excelente em aromáticos e limitada em alifáticos
- Compatível com resinas maleicas, alquídicas curtas e médias, e comfenólicas
- Parcial compatibilidade com nitro e alquídicas longas

PADRÃO DE EMBALAGEM

VIALKYD AQ 402 está disponível na seguinte embalagem padrão:

- Tambor contendo 190 kg
- Outros tipos especiais de embalagens disponíveis sob consulta.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

- Esmaltes para repintura automotiva e de chassis
- Esmaltes sintéticos imobiliários e industriais de secagem rápida
- Primers de secagem rápida
- Seladores e vernizes para madeira
- Tintas para tambores e para implementos agrícolas

PERFORMANCE

Secagem extra rápida, ótimo nivelamento e alto brilho. Proporciona ótima aderência e dureza.

FORMULAÇÕES RECOMENDADAS

Por favor entrar em contato com nosso departamento técnico.

PRECAUÇÕES

Devem ser tomadas precauções adequadas para evitar contato com os olhos e com a pele. Por favor, consulte a ficha de segurança de produtos químicos para mais detalhes.

ROTULAGEM

Este produto está rotulado de acordo a classificação GHS e suas adaptações e alterações. Consulte a ficha de segurança do material para emergência e guia de proteção pessoal.

REGULAMENTOS DE TRANSPORTE

Produto considerado perigoso para fins de transporte. Consulte a ficha de segurança do material para mais informações.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Armazenar em temperatura ambiente. Manter na embalagem original, fechada, em local coberto, seco e isento de contaminações. Estabilidade de 12 meses após a data de fabricação. Para informações de manuseio favor consultar ficha de segurança disponível em nosso site.