

丙烯酸多元醇3.6%羟基含量（以固体份计）

### 概述

Setalux XCS2606 BA-60

是一个非常快干的适用于双组分汽车修补漆的含羟基丙烯酸树脂。漆膜硬度增长快，用于快干清漆。另外，其施工性能好，优秀的光泽及鲜映性；杰出的耐化学品、及耐候性。

### 溶剂组成

醋酸丁酯

### 规格

性能	数值	单位	方法STM*	ISO
酸值（自身）	10.0-15.0	mgKOH/g	303A	3682
固含	59.0-61.0	%	001G**	3251
粘度 flowcurve (23° C, 1s-1)	0.4-1.2	Pa. s	012E	3219
色泽 (Lico 200)	<100	APHA	008F	
外观	清澈，无异物		017A	

### 典型属性（不作为销售规格）

密度	1.02	千克/米 <sup>3</sup>	DIN 53217
闪点	约26	°C	GB/T 5208-2008

### 备注

\* 混新树脂测试方法

\*\* 001G: 1g 树脂, 2ml MEK 做铺展溶剂, 125°C, 60mins。

### 技术特性

1. 快速固化，施工时限长。
2. 优秀的早期硬度增长。
3. 优秀光泽及外观。
4. 杰出的耐化学品。

### 应用

清漆用于汽车修补漆和大型机车漆。

### 储存

贮存于阴凉通风处，避免直射光照及剧烈温变。

密封贮存于正常条件下（5-35°C，无剧烈温变），此产品保质期为自生产日期起12个月。

如贮存超过12个月，建议重新检测其指标以评估其适用性。