

## INTRODUÇÃO

VIALKYD AQ 111 é uma resina alquídica curta em óleo de soja diluída no solvente aromático.

## DADOS DO PRODUTO

Análises	Especificação	Unidade
Teor de Sólidos (*)	68 – 72	%
Viscosidade	Z6 – Z8	Gardner
Índice de Acidez	15 Max	mg KOH/g
OH sobre teor de sólidos	3,5 – 4,0	%
Cor	8 Max	Gardner

\*1g/145°C/45min.

## COMPATIBILIDADE VIALKYD AQ 111

- Solúvel em aromáticos e acetatos, parcialmente em alifáticos
- Boa compatibilidade com resinas amínicas, maleicas, nitro, alquídicas médias e fenoladas

## PADRÃO DE EMBALAGEM

VIALKYD AQ 111 está disponível na seguinte embalagem padrão:

- Tambor contendo 190 kg
- Outros tipos especiais de embalagens disponíveis sob consulta.

## PERFORMANCE

Secagem extra rápida, ótimo brilho e alta dureza. Proporciona bom nivelamento e ótimo lixamento.

## SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

- Esmaltes sintéticos secagem ao ar e estufa
- Lacas coloridas
- Massa rápida
- Primers e esmaltes P.U.
- Selador e vernizes para madeira
- Sistema nitro
- Verniz para calandra

## FORMULAÇÕES RECOMENDADAS

Por favor entrar em contato com nosso departamento técnico.

## PRECAUÇÕES

Devem ser tomadas precauções adequadas para evitar contato com os olhos e com a pele. Por favor, consulte a ficha de segurança de produtos químicos para mais detalhes.

## ROTULAGEM

Este produto está rotulado de acordo a classificação GHS e suas adaptações e alterações. Consulte a ficha de segurança do material para emergência e guia de proteção pessoal.

## REGULAMENTOS DE TRANSPORTE

Produto considerado perigoso para fins de transporte. Consulte a ficha de segurança do material para mais informações.

## ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Armazenar em temperatura ambiente. Manter na embalagem original, fechada, em local coberto, seco e isento de contaminações. Estabilidade de 12 meses após a data de fabricação. Para informações de manuseio favor consultar ficha de segurança disponível em nosso site.