

INTRODUÇÃO

VIALKYD AQ 344 é uma resina alquídica longa em óleo de soja, com elevado teor de sólidos.

DADOS DO PRODUTO

Análises	Especificação	Unidade
Teor de Sólidos(*)	94 - 96	%
Viscosidade	Z6 – Z8	Gardner
Índice de Acidez	15 Max	mg KOH/g
OH sobre teor de sólidos	0,8 – 1,4	%
Cor	10 Max	Gardner

*1g /145°C/ 45 minutos

COMPATIBILIDADE VIALKYD AQ 344:

- Solúvel em solventes alifáticos e aromáticos

PADRÃO DE EMBALAGEM

VIALKYD AQ 344 está disponível na seguinte embalagem padrão:

- Tambor contendo 190 kg
- Outros tipos especiais de embalagens disponíveis sob consulta.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

- Esmaltes, vernizes e primers imobiliários, massa óleo
- Tintas emulsionadas
- Tintas sintéticas para madeira
- Veículo para moagem
- Verniz copal, stain e vernizes para acabamentos marítimos
- Verniz metalgráfico

PERFORMANCE

Fácil aplicação a pincel com excelente alastramento. Alto brilho e excelente flexibilidade. Ótima durabilidade e ótima umectação de pigmentos.

FORMULAÇÕES RECOMENDADAS

Por favor entrar em contato com nosso departamento técnico.

PRECAUÇÕES

Devem ser tomadas precauções adequadas para evitar contato com os olhos e com a pele. Por favor, consulte a ficha de segurança de produtos químicos para mais detalhes.

ROTULAGEM

Este produto está rotulado de acordo a classificação GHS e suas adaptações e alterações. Consulte a ficha de segurança do material para emergência e guia de proteção pessoal.

REGULAMENTOS DE TRANSPORTE

Produto considerado perigoso para fins de transporte. Consulte a ficha de segurança do material para mais informações.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Armazenar em temperatura ambiente. Manter na embalagem original, fechada, em local coberto, seco e isento de contaminações. Estabilidade de 12 meses após a data de fabricação. Para informações de manuseio favor consultar ficha de segurança disponível em nosso site.