

## DESCRIPCIÓN

VIALKYD AQ 210 es una resina alquídica mediana en aceite de soja diluida en el solvente aguarrás.

## SUGERENCIA DE APLICACIÓN

- Acabados para maquinaria agrícola
- Esmaltes, primers industriales y repintados automotriz
- Esmaltes sintéticos de uso decorativo con el secado al aire
- Vehículo de molienda para los pigmentos
- Pinturas y barnices marinos y decorativos

## PERFORMANCE

Alto rendimiento si se diluye con aguarrás. Óptima nivelación y molienda de los pigmentos. Alto brillo y excelente durabilidad con rápido secado.

## DATOS DEL PRODUCTO

Análisis	Especificaciones	Unidad
Sólidos (*)	48 – 52	%
Viscosidad	Z6 – Z8	Gardner
Índice de Acidez	15 Max	mgKOH/g
Color	8 Max	Gardner

\*1g/145°C/45min.

## VIALKYD AQ 210

- Soluble en aromáticos y alifáticos
- Boa compatibilidad con resinas maleicas, alquídicas cortas, medianas, largas y modificadas.
- Poco compatible con resinas aminadas

## FORMULACIONES RECOMENDADAS

Por favor contacte con nuestro departamento técnico.

## PRESENTACIÓN

VIALKYD AQ 210 está disponible en el siguiente embalaje estándar:

- Tambor de hierro con 180 kg neto
- Otros tipos especiales de envases disponibles bajo consulta.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Se deben tomar precauciones adecuadas para evitar el contacto con los ojos y la piel. Por favor, consulte la ficha de seguridad de productos químicos para más detalles.

## ETIQUETADO

Este producto está etiquetado de acuerdo con la clasificación GHS y sus adaptaciones y cambios. Consulte la ficha de seguridad del material de emergencia y la guía de protección personal.

## REGLAMENTOS DE TRANSPORTE

Producto considerado peligroso para el transporte. Consulte la ficha de seguridad del material para obtener más información.

## ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente. Mantener en el envase original, cerrado, en un lugar cubierto, seco y exento de contaminaciones. Estabilidad de 12 meses después de la fecha de fabricación. Para información de manipulación consulte la ficha de seguridad disponible en nuestro sitio.