

聚酯树脂多元醇， 羟基含量 (5.4%对固含)

溶剂组成

醋酸丁酯

产品规格

不挥发份:	75.0 - 77.0 %
ISO 3251, <i>STM 001G*</i>	
粘度 (23° C, 100 s ⁻¹):	4000 - 8000 cps
ISO 3219, <i>STM 012J</i>	
色泽 (LICO):	最大值150 APHA
ISO 6271, <i>STM 008F</i>	
酸值(供应形式):	13.0 - 18.0 mgKOH/g
ISO 3682, <i>STM 303A</i>	
外观:	清澈透明
<i>STM 017A</i>	

以下为非必检项目:

闪点:	大约 34 °C
DIN 53217	
比重:	大约 1.08 kg/dm ³
ISO 1523	

*STM: Allnex测定方法 (应要求提供)
STM 001G 铺展溶剂是丁酮。用曲别针辅助。

技术特性

Setal 1603 BA-78k可以用于制造低VOC的油漆(400g/L), 有优异的光泽和丰满度。与脂肪族异氰酸酯一起使用, 有极其优异的耐溶剂, 耐化学品和耐候性。

应用

双组分汽车修补漆清漆和素色漆。可以和丙烯酸树脂拼用, 降低体系的VOC。

储存

没有特别要求。用前, 请参阅安全数据表。