

热固型丙烯酸树脂（和氨基树脂合用）。

供应形式

70% 溶解于 100#溶剂油/正丁醇（66/34）

产品规格

不挥发份:	69 - 71	%
粘度 (23° C, 100 s ⁻¹):	2300 - 6500	cps
色泽 (LIC0400):	最大值100	APHA
酸值 (供应形式):	7.5 - 11.5	mgKOH/g
外观:	清澈透明无杂质	

以下为非必检项目:

闪点:	35 °C
比重:	1.00 kg/dm ³

关键性能

突出的耐擦洗性，光泽和鲜映性优异，好的机械性能，耐溶剂和耐酸性好。

推荐应用

用于汽车工业清漆湿碰湿体系。

预防性措施

在使用该产品时，请阅读物质安全数据表以获取必要信息，识别该材料的危害性以及要求的个人防护设备及处置程序。

储存

必须密封储存，避免阳光直接照射和极端的温度变化。
在5-35° C密封条件下，从生产日期起保质期为十二个月，如果储存超过12个月后，建议对产品进行重新检测以适合于特定应用。