

Setalux® XCS1518 BA-45是一个丙烯酸树脂0.8%羟基含量（以固体份计）

### 产品类型

丙烯酸树脂

### 供应形式

45% 溶解于 甲苯/醋酸丁酯/100#溶剂油（75/16/9）

### 产品规格

不挥发份:	44.0 - 46.0 %
粘度 (23° C):	3000 - 6000cps
酸值(对固体树脂):	6.0 - 12.0 mgKOH/g
外观:	不透明, 无异物

#### 以下为非必检项目:

闪点:	22°C
比重:	0.96 kg/dm <sup>3</sup>

### 关键性能

不含芳烃溶剂的PP基材用丙烯酸树脂, 可用于底漆或者金属面漆(单组份和双组份), 对处理及未处理的PP基材有很好的附着力, 耐水性好。贮存稳定性特别是低温贮存稳定性好。

### 推荐应用

用于聚丙烯或改性聚丙烯底材上的底漆或单涂层油漆

### 预防性措施

在使用该产品时, 请阅读物质安全数据表以获取必要信息, 识别该材料的危害性以及要求的个人防护设备及处置程序。

### 贮存和处置

必须密封储存, 避免阳光直接照射和极端的温度变化。  
在5-35° C密封条件下, 从生产日期起保质期为十二个月, 如果储存超过12个月后, 建议对产品进行重新检测以适合于特定应用。