

INTRODUÇÃO

VIALKYD AQ 340 é uma resina alquídica longa diluída no solvente aguarrás mineral.

DADOS DO PRODUTO

Análises	Especificação	Unidade
Teor de Sólidos (*)	78 – 82	%
Viscosidade	Z1 – Z3	Gardner
Índice de Acidez	15 Max	mgKOH/g
Cor	8 Max	Gardner

*1g/145°C/45min.

COMPATIBILIDADE VIALKYD AQ 340

- Solúvel em solventes alifáticos e aromáticos
- Compatibilidade com alquídicas curtas, médias e fenoladas

PADRÃO DE EMBALAGEM

VIALKYD AQ 340 está disponível na seguinte embalagem padrão:

- Tambor contendo 190 kg
- Outros tipos especiais de embalagens disponíveis sob consulta.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

- Esmaltes, vernizes e primers imobiliários, massa óleo
- Veículo de moagem
- Verniz marítimo com filtro solar
- Vernizes stein e copal
- Vernizes metalgráficos

PERFORMANCE

Boa secagem e alto brilho. Ótima flexibilidade e emulsão. Boa alastrabilidade com pincel. Excelente custo benefício com baixa viscosidade e sólidos altos.

FORMULAÇÕES RECOMENDADAS

Por favor entrar em contato com nosso departamento técnico.

PRECAUÇÕES

Devem ser tomadas precauções adequadas para evitar contato com os olhos e com a pele. Por favor, consulte a ficha de segurança de produtos químicos para mais detalhes.

ROTULAGEM

Este produto está rotulado de acordo a classificação GHS e suas adaptações e alterações. Consulte a ficha de segurança do material para emergência e guia de proteção pessoal.

REGULAMENTOS DE TRANSPORTE

Produto considerado perigoso para fins de transporte. Consulte a ficha de segurança do material para mais informações.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Armazenar em temperatura ambiente. Manter na embalagem original, fechada, em local coberto, seco e isento de contaminações. Estabilidade de 12 meses após a data de fabricação. Para informações de manuseio favor consultar ficha de segurança disponível em nosso site.