

轻微支化聚酯树脂多元醇， 羟基含量 (4.3%对固含)

溶剂组成

醋酸丁酯/二甲苯 (90/10)

产品规格

不挥发份:	78.0 - 80.0 %
ISO 3251, <i>STM 001G*</i>	
粘度 (23° C, 100 s ⁻¹):	1300 - 2500 cps (78%)
ISO 3219, <i>STM 012J</i>	1600 - 3000 cps (79%)
	1900 - 3500 cps (80%)
色泽 (LICO):	最大值150 APHA
ISO 6271, <i>STM 008F</i>	
酸值 (供应形式):	<1.7 mgKOH/g
ISO 3682, <i>STM 303A</i>	
外观:	清澈透明
<i>STM 017A</i>	
羟值	130-160mgkOH/g

以下为非必检项目:

闪点:	大约 33 °C
DIN 53217	
比重:	大约 1.10 kg/dm ³
ISO 1523	

*STM: Allnex测定方法 (应要求提供)
STM 001G 铺展溶剂是二甲苯。

应用

用于软底材的柔性面漆, 比如汽车保险杠面漆。有优异的耐候性。

技术特性

也脂肪族异氰酸酯一起使用, 即使在低温下也表现出优秀的柔韧性, 优异的耐候性

储存

没有特别要求。用前, 请参阅安全数据表。